

(blend)

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
GRES PORCELÁNICO FINO COLOREADO EN TODA LA MASA / ГОМОГЕННЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ

30x120 - 20x120 - 60x60

RETTIFICATO MONOCALIBRO / RECTIFIED MONOCALIBER / RECTIFIÉ MONOCALIBRE
REKTIFIZIERT, IN EINEM WERKMASS / RECTIFICADO MONOCALIBRE / РЕКТИФИЦИРОВАННЫЙ МОНОКАЛИБЕРНЫЙ



ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

Conforme/According to/Conforme
Gemäß/Conforme/Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa



MH26
BLEND CREAM RETT.
30X120



MH5K
BLEND CREAM RETT.
20X120



MH2F BLEND CREAM RETT.
60X60



MH4D MOSAICO
30X30*



MH27
BLEND BEIGE RETT.
30X120



MH5L
BLEND BEIGE RETT.
20X120



MH2G BLEND BEIGE RETT.
60X60



MH4E MOSAICO
30X30*

(blend)

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE
 GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRES PORCELÁNICO FINO COLOREADO EN TODA LA MASA / ГОМОГЕННЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



MH28
 BLEND GREY RETT.
 30X120



MH5M
 BLEND GREY RETT.
 20X120



MH2H BLEND GREY RETT.
 60X60



MH4F MOSAICO
 30X30*



MH29
 BLEND BROWN RETT.
 30X120



MH5N
 BLEND BROWN RETT.
 20X120



MH2J BLEND BROWN RETT.
 60X60



MH4G MOSAICO
 30X30*

blend	METODO DI PROVA TESTING METHOD MÉTHODE D'ESSAI PRÜFMETHODE MÉTODO DE PRUEBA МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	VALORI TIPICI MEDI AVERAGE TYPICAL VALUES VALEURS MOYENNES TYPIQUES TYPISCHE DURCHSCHNITTSWERTE VALORES TÍPICOS MEDIOS СРЕДНИЕ ТИПОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	VALORI LIMITE PREVISTI ESTABLISHED LIMITS VALEURS LIMITES PRÉVUES VORGESEHENE GRENZWERTE VALORES LÍMITE PREVISTOS ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE RÉFÉRENCE BEZUGSNORM NORMA DE REFERENCIA СТАНДАРТ ДЛЯ СПРАВКИ
	Ramp Method	R9	da R9 a R13 from R9 to R13 / de R9 à R13 von R9 bis R13 / de R9 a R13 / от R9 до R13	DIN 51130 BGR 181
Resistenza allo scivolamento Anti-slip Résistance à la glissance Rutschfestigkeit Resistencia al deslizamiento Сопротивление скольжению	Pendulum	PTV > 36	0 - 24 Scivoloso - Slippery - Rutschig - Glissant - Resbaladizo - Скользкий 25 - 35 Scivolosità moderata - Moderately slippery - Mäßige Rutschgefahr Glissance modérée - Deslizamiento moderado - Умеренная скользкость > 36 Basso rischio scivolamento - Low slipping risk - Geringe Rutschgefahr Risque de glissement faible - Bajo riesgo de deslizamiento - Низкий риск скольжения	BSEN13036-4:2011
	Digital Tribometer (D-COF)	> 0,42	> 0,42	ANSI 137.1:2012
	ASTM C1028 (S-COF)	> 0,60		ANSI 137.1:2008

(blend)

GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / COLORBODY FINE PORCELAIN STONEWARE
 GRÈS CÉRAME FIN COLORÉ DANS LA MASSE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
 GRES PORCELÁNICO FINO COLOREADO EN TODA LA MASA / ГОМОГЕННЫЙ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ КЕРАМОГРАНИТ



Piastrelle con media variazione di tono e disegno / Tiles with a medium variation of colour and design / Dalles avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
 Fiesen mit gewissen Unterschieden bei Farbton und Muster / Baldosas con una variación media de tono y diseño / Плитка с изменением оттенка и рисунка средней степени



BLEND CREAM



BLEND BEIGE



BLEND GREY



BLEND BROWN



Marazzi Group S.r.l. è socio del Green Building Council Italia, associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso lo standard di certificazioni LEED®.

LEED CREDITS

Blend con un contenuto di materiale riciclato del 23% contribuisce al raggiungimento dei crediti LEED® MR4.
 Blend has a 23% recycled materials content, and thus contributes towards achieving LEED® credits MR4.
 Avec un contenu de matériau recyclé de 23%, Blend permet de totaliser des points de crédit Leed MR4.
 Blend trägt dank einem 23-prozentigen Gehalt an wiederverwertetem Material zur Erreichen von LEED®-Krediten MR4 bei.
 Blend contribuye, con un contenido de material reciclado del 23%, a la consecución de puntos LEED® MR4.
 Плитка «Blend», состоящая на 23% из переработанного материала, способствует получению сертификата LEED® MR4.

* Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro
 Mosaic mesh - mounted on fibreglass
 Mosaïque montée sur filet en fibre de verre
 Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik
 Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio
 Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

** Battiscopa ottenuto da taglio del fondo
 Skirting cut from plain tile
 Plinthe obtenue par découpe du fond
 Aus Grundfliese geschnittener Sockel
 Rodapié obtenido mediante corte del fondo
 Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

PEZZI SPECIALI
 SPECIAL TRIMS
 PIECES SPECIALES
 SONDERSTÜCKE
 PIEZAS ESPECIALES
 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ



BATTISCOPA BT
 7x60**

IMBALLI
 PACKING
 EMBALLAGES
 VERPACKUNGEN
 EMBALAJES
 УПАКОВКИ



Pezzi
 Pieces
 Stck
 Píeces
 Piezas
 Штуки

Mq
 Sq. Mt
 Qm
 Mq
 Mq
 Кв. м

Kg
 Kr



Scatole
 Box
 Karton
 Boite
 Caja
 Корбки

Mq
 Sq. Mt
 Qm
 Mq
 Mq
 Кв. м

Kg
 Kr

Spessore
 Thickness
 Dicke
 Epaisseur
 Espesor
 Толщина

	PEZZI SPECIALI	IMBALLI	Pezzi	Mq	Kg	Scatole	Mq	Kg	Spessore
	SPECIAL TRIMS	PACKING	Pieces	Sq. Mt	Kr	Box	Sq. Mt	Kr	Thickness
	PIECES SPECIALES	EMBALLAGES	Stck	Qm		Karton	Qm		Dicke
	SONDERSTÜCKE	VERPACKUNGEN	Píeces	Mq		Boite	Mq		Epaisseur
	PIEZAS ESPECIALES	EMBALAJES	Piezas	Mq		Caja	Mq		Espesor
	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	УПАКОВКИ	Штуки	Кв. м		Корбки	Кв. м		Толщина
Blend Cream	MH4M	30x120 Rettificato	3	1,08	23,48	24	25,92	563,72	10,5
Blend Beige	MH4N	20x120 Rettificato	3	0,72	16,95	48	34,56	813,75	10,5
Blend Grey	MH4P	60x60 Rettificato	3	1,08	20,63	40	43,20	825,37	9,5
Blend Brown	MH4Q	30x30 Mosaico	4	0,36	7,36	60	21,60	441,60	9,5
		7x60 Battiscopa BT	15	9 ml.	15,00	-	-	-	9,5